

Xyladecor Bangkirai rutschfest

GARTEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparente und rutschfeste Seidenglanz-Lasur auf Lösungsmittelbasis. Diese Schutzlasur nährt und schützt Terrassen- und Gartenholz.

Anwendungsbereich

Sehr gut geeignet zum Schutz von Holzterrassen. Sorgt durch das Vorhandensein eines rutschhemmenden Granulats für einen rutschhemmenden Effekt. Verlangsamt das Vergrauen von Holz. Anwendbar auf Hartholzarten (Bankirai, Ipé, Afrosmosia usw.) und Weichholzarten (Lärche, Oregon, Fichte usw.). Auch anwendbar auf Außentreppen.

Farben

Tanne, Natur und Teak

Gebindegrößen

2,5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues Holz

Entstauben und entfetten.

Auftragen von 2 bis 3 Schichten Xyladecor Bangkirai rutschfest.

Unbehandeltes verwittertes Holz

Die Terrasse beim ersten Mal mit Wasser bei geringem Hochdruck reinigen. Auftragen von Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich, einwirken lassen, schrubben und abspülen. Falls nötig, mit Xyladecor Entgrauer für jedes Holz im Außenbereich entgrauen. Abspülen und trocknen lassen. Dann 3 Schichten Xyladecor Bangkirai rutschfest auftragen.

Bereits behandeltes Holz

- In gutem Zustand: Boden mit Wasser bei Niederdruck oder geringem Hochdruck reinigen. Auftragen von Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich, einwirken lassen, schrubben und abspülen. Dann 2 Schichten Xyladecor Bangkirai rutschfest auftragen.
- In schlechtem Zustand: Alle losen Schichten bis auf das blanke Holz entfernen und weiterbehandeln wie unbehandeltes, verwittertes Holz.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor und während der Anwendung gut umrühren. Verarbeitung mit einem breiten langhaarigen Pinsel.
Gebrauchsfertig.

Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

Ergiebigkeit

12–14 m²/l pro Schicht, je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 4 Stunden.

Überstreichbar: 18 Stunden.

Begehbar: Nach 24 Stunden (leichte Belastung); normale Belastung: 3 bis 4 Tage.

Dichte

ca. 0,90 kg/l.

Finish

Seidenglänzend.

4. SICHERHEIT

Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be



AkzoNobel