

# Xyladecor Deckende Lasur TQ

INNEN

GARTEN

AUSSEN



## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Seidenglänzende deckende Lasur auf der Basis von Acrylaten in einer Dispersion. Abtönbar in der Farbmischmaschine

### Anwendungsbereich

Ermöglicht das deckende Streichen von Holzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Die Holzmaserung bleibt sichtbar. Schützt maßhaltige Holzbauteile (Fenster, Türen, Tore) im Außenbereich vor Witterungseinflüssen: Alte Lasierungen können überstrichen werden, um Farbunterschiede zu beseitigen.

Auch für Fenster im Haus, Holzbauteile in Wohnräumen, Küchen, Badezimmern und Kinderzimmern. Kann innen zusätzlich mit einem Acrylatlack stabilisiert werden.

### Farben

Siehe Farbdokumentation.  
Auch erhältlich in RAL-Farben.

### Gebindegrößen

1 l, 2,5 l

## 2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

### Neues Holz

Fein schleifen, entstauben und entfetten. Auftragen von 1 Schicht Xyladecor Grundierung klar. Dann 2 Schichten Xyladecor Deckende Lasur TQ auftragen.

### Lasiertes Holz

Schleifen, entstauben und entfetten.  
2 Schichten Xyladecor Deckende Lasur TQ auftragen.

### Lasiertes Holz in schlechtem Zustand, lackiertes oder gestrichenes Holz

Alle alten Schichten bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

### 3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor Gebrauch gut umrühren.

Verarbeitung mit Pinsel und Rolle. In Richtung der Holzmaserung arbeiten. Passenden Pinsel bzw. passende Rolle verwenden.

Gebrauchsfertig.

Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit

Max. 12 m<sup>2</sup>/Liter/Schicht

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Trocken: 1 Stunde.

Überstreichbar: 8 Stunden.

Dichte

ca. 1,26 kg/l.

Finish

Seidenglanz.

### 4. SICHERHEIT

Sicherheit

Bei Anwendung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**