

Xyladecor Fenster & Türen UV-Plus

AUSSEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertige seidenglanzende Lasur auf der Grundlage einer einzigartigen High-Solid-Technologie. Außergewöhnlich elastisch und haltbar dank speziellen UV-Filtern und lichtbeständigen mikronisierten Pigmenten.

Anwendungsbereich

Schützt maßhaltige Holzbauteile (Fenster, Türen, Tore) im Außenbereich dauerhaft gegen Witterungseinflüsse:

- Beugt dem Vergrauen des Holzes vor.
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Farben

Natur, Tanne, Eiche hell, Eiche dunkel, Eiche Natur, Teak, Mahagoni, Nussbaum und Palisander

Gebindegrößen

0,75 l, 2,5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues Holz

Fein schleifen, entstauben und entfetten. Auftragen von 1 Schicht Xyladecor Grundierung klar. Auftragen von 2 Schichten Xyladecor Fenster & Türen UV Plus.

Lasiertes Holz

Schleifen, entstauben und entfetten.
Auftragen von 2 Schichten Xyladecor Fenster & Türen UV Plus.

Lasiertes Holz in schlechtem Zustand, lackiertes oder gestrichenes Holz

Alle alten Schichten bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor Gebrauch gut umrühren. Produkt ist leicht gelförmig. Das Gel darf gerührt werden, bis es eine normale Flüssigkeit geworden ist.

Verarbeitung mit Pinsel und Rolle. Gebrauchsfertig.

Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

Ergiebigkeit

20 m²/Liter/Schicht

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 3 Stunden.

Überstreichbar: 16 bis 24 Stunden.

Dichte

ca. 0,93 kg/l.

Finish

Seidenglanz.

4. SICHERHEIT

Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be



AkzoNobel