

INNEN

AUSSEN

Xyladecor Fenster & Türen



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Seidenglänzende Lasur auf der Basis von speziellen Alkydharzen und lichtbeständigen mikronisierten Pigmenten. Lieferbar in Holzfarben.

Anwendungsbereich

Schützt maßhaltige Holzbauteile (Fenster, Türen, Tore) im Außenbereich vor Witterungseinflüssen:
- Beugt dem Vergrauen des Holzes vor.
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Auch bei Fensterrahmen im Haus anwendbar.

Farben

Farblos, Tanne, Mahagoni, Eiche hell, Eiche Natur, Eiche dunkel, Teak, Nussbaum und Palisander.

Gebindegrößen

0,75 l, 2,5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues Holz

Fein schleifen, entstauben und entfetten. Auftragen von 1 Schicht Xyladecor Grundierung klar.
Auftragen von 2 Schichten Xyladecor Fenster & Türen.

Lasiertes Holz

Schleifen, entstauben und entfetten.
Auftragen von 2 Schichten Xyladecor Fenster & Türen.

Lasiertes Holz in schlechtem Zustand, lackiertes oder gestrichenes Holz

Alle alten Schichten bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor Gebrauch gut umrühren. Das Produkt sieht im Topf hellgelb aus. Es darf gerührt werden, bis es eine normale Flüssigkeit geworden ist.

Verarbeitung mit Pinsel und Rolle. Gebrauchsfertig.

Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

Ergiebigkeit

14 m²/Liter/Schicht

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 3 Stunden.

Überstreichbar: 20 Stunden.

Dichte

ca. 0,93 kg/l.

Finish

Seidenglanz (intensiver Seidenglanz)

4. SICHERHEIT

Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be



AkzoNobel