

Xyladecor Gartenholzlasur Waterproof

GARTEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Besonders haltbares Holzschutzprodukt auf Wasserbasis, speziell entwickelt für die Behandlung von Gartenholz. Enthält zehnmal mehr Wachs als übliche Gartenholzlasuren und macht dadurch die behandelte Oberfläche besser wasserabweisend. Das Produkt atmet, ist umweltfreundlich, dekorativ und witterungsbeständig.

Anwendungsbereich

Ideal, um Gartenholz, Sichtschutzwänden, Zäunen u. a. langfristig vor Witterungseinflüssen zu schützen. Geeignet für rohes und ungehobeltes Gartenholz. Das Produkt ist geruchsarm und schnelltrocknend. Blättert nicht ab. Es kann auch auf kesseldruckimprägniertes Holz oder auf Holz aufgetragen werden, das vorher mit Carbolineum behandelt worden ist.

Farben

Eiche rustikal und Eiche hell.

Gebindegrößen

5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues unbehandeltes Holz

Oberflächen müssen trocken und sauber sein.

Auftragen von 1 bis 2 Schichten Xyladecor Gartenholzlasur Waterproof.

Bereits behandeltes Holz in gutem Zustand

Oberfläche trocken abbürsten oder mithilfe eines Hochdruckreinigers reinigen, gegebenenfalls in Kombination mit dem Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich.

Auftragen von 1 bis 2 Schichten Xyladecor Gartenholzlasur Waterproof.

Bereits behandeltes Holz in schlechtem Zustand

Alle alten Schichten durch Schleifen entfernen.

Danach gründlich mit Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich reinigen. Angegriffenes Holz lokal mit 1 Schichte Xyladecor Combi behandeln.

Auftragen von 1 bis 2 Schichten Xyladecor Gartenholzlasur Waterproof.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor und während der Anwendung gut umrühren.
Mit einem Pinsel gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auftragen.
Nicht anwenden bei regnerischem Wetter oder bei Temperaturen unter 10 °C. Gebrauchsfertig.
Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Nicht geeignet für das Auftragen mit Sprühpistole.

Ergiebigkeit

Max. 6 m²/l pro Schicht, je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 1 Stunde.

Überstreichbar: 4 bis 6 Stunden

Dichte

ca. 1,13 kg/l.

Finish

Matt.

4. SICHERHEIT UND LAGERUNG

Sicherheit

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lagerung

Frostfrei und möglichst bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000
Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32
(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be



AkzoNobel