

Parkettlack Deco Extra Matt

INNEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnelltrocknender extra matter Parkettlack auf Wasserbasis. 2-in-1-System: Grundierung und Schlussanstrich in einem.

Anwendungsbereich

Sehr gut geeignet für die Behandlung von Holzböden und insbesondere von Parkett und Treppen. Bei guter Vorbereitung auch anwendbar auf altem Lack.

Eigenschaften

Geruchsarm. Schnell trocknend. Umweltfreundlich.

Abrieb- und kratzfest, beständig gegen Flecken und abwaschbar. Sorgt für ein schönes natürliches Endergebnis und vergilbt nicht.

Finish

Extra matt.

Erhält das natürliche Aussehen des Holzes

Farben

Farblos.

Gebindegrößen

0,75 l, 2,5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Das Holz muss trocken, gesund und fettfrei sein. Risse, Sprünge und Löcher mit einem geeigneten Produkt aus dem Polyfilla-Sortiment füllen.

Unbehandeltes Holz

Schleifen, entstauben und entfetten.

Auftragen einer ersten verdünnten Schicht Parkettlack Deco Extra Matt (mit ca. 10 % Wasser verdünnen).

Anschleifen und entstauben.

Auftragen von zwei bis drei unverdünnten Schichten Parkettlack Deco Extra Matt.

Klarlackiertes Holz in gutem Zustand

Vorhandene Lackschichten gründlich abschleifen.

Auftragen von zwei Schichten Parkettlack Deco Extra Matt.

Ein alter synthetischer Lack muss gründlich geschliffen werden, falls nicht, wird bevorzugt erneut mit einem synthetischen Lack gestrichen.

Klarlackiertes Holz in schlechtem Zustand oder lackiertes Holz

Alle alten Schichten durch Schleifen oder Abbeizen bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

3. Anwendung des Produkts

Vor Gebrauch gut umrühren. Wird das Produkt nicht ausreichend umgerührt, kann das zu Glanzunterschieden führen (trübe Flecken).

Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle (Chinex-Pinsel oder Modacryl-Rolle) Gebrauchsfertig.

Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit

12 m²/l pro Schicht, je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 1 Stunde. Überstreichbar: 4 Stunden.

Begehbar nach 24 Stunden (leichte Belastung); normale Belastung: 2 Tage.

Dichte

1,03 kg/Liter.

4. SICHERHEIT UND HALTBARKEIT

Sicherheit

Bei Anwendung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

Haltbarkeit

Bei Zimmertemperatur 1 Jahr in der ungeöffneten Verpackung.

Dieses technische Datenblatt, Stand Februar 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245 Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be

