

Parkettlack Deco Satin Farbige

INNEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnelltrocknender farbiger Parkettlack auf Wasserbasis. Leichter Seidenglanz.
Ein-Topf-System: gleichzeitig abtönen und Lackieren.
Auch farblose Version verfügbar.

Anwendungsbereich

Sehr gut geeignet für die Behandlung von Holzböden und insbesondere von Parkett und Treppen. Bei guter Vorbereitung auch anwendbar auf altem Lack.

Eigenschaften

Geruchsarm. Schnell trocknend. Umweltfreundlich.
Abrieb- und kratzfest, beständig gegen Flecken und abwaschbar. Sorgt für ein schönes Endergebnis und vergilbt nicht.

Finish

Leichter Seidenglanz.
Tönt das Holz, bewahrt aber die Holzmaserung

Farben

Siehe Farbdokumentation.
Gebrauchsfertige Farben: Weißgrau, Schattengrau, Taupe.
Farbmischmaschine: Für Xyladecor wurde speziell eine neue und einzigartige Mischmaschinenkollektion entwickelt. Andere Farben (z. B. RAL-Farben) sind ebenfalls möglich.

Gebindegrößen

Gebrauchsfertige Farben: 0,75 l, 2,5 l,
2,5 l | 1 l, 2,5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Das Holz muss trocken, gesund und fettfrei sein. Risse, Sprünge und Löcher mit einem geeigneten Produkt aus dem Polyfilla-Sortiment füllen.

Unbehandeltes Holz

Schleifen, entstauben und entfetten.
Für ein gleichmäßiges Ergebnis eine Schicht Xyladecor Grundierung klar auftragen.

Leicht anschleifen und entstauben.
Auftragen von zwei bis drei unverdünnten Schichten Parkettlack Deco Satin Farbíg.

Der endgültige Farbeffekt hängt vom Untergrund und der Anzahl Schichten ab: Nach der ersten Schicht können Ansätze sichtbar sein, die nach Auftragen der zweiten Schicht (hellerer Farbton) oder der dritten (dunklerer Farbton) Schicht verschwinden.

Klarlackiertes Holz in gutem Zustand

Vorhandene Lackschichten gründlich abschleifen.

Für ein gleichmäßiges Ergebnis eine Schicht Xyladecor Grundierung klar auftragen. Leicht anschleifen und entstauben.

Auftragen von zwei bis drei unverdünnten Schichten Parkettlack Deco Satin Farbíg.

Ein alter synthetischer Lack muss gründlich geschliffen werden, falls nicht, wird bevorzugt erneut mit einem synthetischen Lack gestrichen.

Klarlackiertes Holz in schlechtem Zustand oder lackiertes Holz

Alle alten Schichten durch Schleifen oder Abbeizen bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

3. Anwendung des Produkts

Vor Gebrauch gut umrühren. Wird das Produkt nicht ausreichend umgerührt, kann das zu Glanzunterschieden führen (trübe Flecken).

Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle (Chinex-Pinsel oder Modacryl-Rolle) Gebrauchsfertig.

Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit

12 m²/l pro Schicht, je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 1 Stunde. Überstreichbar: 4 Stunden.

Begehbar: Nach 24 Stunden (leichte Belastung); normale Belastung: 2 Tage.

4. SICHERHEIT UND HALTBARKEIT

Sicherheit

Bei Anwendung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

Haltbarkeit

Bei Zimmertemperatur 1 Jahr in der ungeöffneten Verpackung.

Dieses technische Datenblatt, Stand Februar 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

