

# Parkettlack Extra Protect Satin

INNEN



## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Besonders abriebfester Polyurethan-Parkettlack auf Lösemittelbasis. 2-in-1-System: Grundierung und Schlussanstrich in einem.

### Anwendungsbereich

Sehr gut geeignet für die Behandlung von intensiv belasteten Holzböden und insbesondere von Parkett und Treppen. Bei guter Vorbereitung auch anwendbar auf altem Lack.

### Eigenschaften

Sehr hohe Beständigkeit. Sehr kratz- und abriebfest. Äußerst beständig gegen Wasser und Flecken. 8 Jahre Schutz.

### Finish

Seidenglanz  
Sorgt für ein gebohnertes Aussehen.

### Farben

Farblos.

### Gebindegrößen

0,75 l, 2,5 l

## 2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Das Holz muss trocken, gesund und fettfrei sein. Risse, Sprünge und Löcher mit einem geeigneten Produkt aus dem Polyfilla-Sortiment füllen.

### Unbehandeltes Holz

Schleifen, entstauben und entfetten.

Auftragen einer Schicht Parkettlack Extra Protect Satin. Anschleifen und entstauben. Auftragen von mindestens zwei unverdünnten Schichten Parkettlack Extra Protect Satin.

Zwischen den Schichten 24 Stunden warten.

Falls die Trockenzeit zwischen den Schichten 24 Stunden überschreitet, muss leicht angeschliffen und entstaubt werden, bevor die nächste Lage aufgetragen wird.

### Klarlackiertes Holz in gutem Zustand

Vorhandene Lackschichten gründlich abschleifen.  
Auftragen von ein bis zwei Schichten Parkettlack Extra Protect Satin.

### Klarlackiertes Holz in schlechtem Zustand oder lackiertes Holz

Alle alten Schichten durch Schleifen oder Abbeizen bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

## 3. Anwendung des Produkts

Vor Gebrauch gut umrühren. Wird das Produkt nicht ausreichend umgerührt, kann das zu Glanzunterschieden führen (trübe Flecken).

Verarbeitung mit Pinsel und Rolle. Gebrauchsfertig.

Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

### Ergiebigkeit

12 m<sup>2</sup>/l pro Schicht, je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

### Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 4 Stunden.

Überstreichbar: 24 Stunden.

Begehbar: Nach 24 Stunden (leichte Belastung); normale Belastung: 2 Tage.

### Dichte

0,92 kg/Liter.

## 4. SICHERHEIT UND HALTBARKEIT

### Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

### Haltbarkeit

Bei Zimmertemperatur 1 Jahr in der ungeöffneten Verpackung.

Dieses technische Datenblatt, Stand Februar 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)

