

# Xyladecor Terrassenholzlasur



## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Einen leichten Film bildendes farbiges Holzschutzprodukt auf der Basis von Alkydharzen, speziell entwickelt für den Schutz von Terrassenholz. Gutes Eindringvermögen. Holzstruktur und Holzmaserung bleiben sichtbar.

### Anwendungsbereich

Speziell für den Schutz von Holzterrassen entwickelt. Schützt vor Witterungseinflüssen: Verlangsamt das Vergrauen des Holzes und schützt vor stehendem Regenwasser. Anwendbar auf Hartholzarten (Bangkirai, Ipé usw.) und Weichholzarten (Zeder usw.). Auch anwendbar bei Holztreppen im Freien.

### Farbe

Bangkirai.

### Verpackung

2,5 l

## 2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

### Neues Holz

Das Holz muss bei der Behandlung ausreichend trocken sein (max. 16 % Feuchtigkeit). Entstauben und entfetten.  
Auftragen von 3 Schichten Xyladecor Terrassenholzlasur. Bei Weichholzarten unbedingt drei Schichten vorsehen.

### Lasiertes Holz

Schleifen, entstauben und entfetten. Auftragen von 2 Schichten Xyladecor Terrassenholzlasur.

### Lasiertes Holz in schlechtem Zustand, lackiertes oder gestrichenes Holz

Alle alten Schichten bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

### 3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor Gebrauch gut umrühren.  
Verarbeitung mit einem langhaarigen Pinsel. Gebrauchsfertig.  
Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

#### Ergiebigkeit

10 bis 14 m<sup>2</sup>/Liter/Schicht, abhängig von der Porosität des Holzes.

#### Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 4 bis 6 Stunden. Überstreichbar: nach mindestens 18 Stunden.

#### Dichte

ca. 0,91 kg/l.

#### Finish

Matt

Nach dem Auftragen von drei Schichten und je nach Porosität des Holzes kommt ein leichter Seidenglanz zum Vorschein.

### 4. SICHERHEIT

#### Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000  
Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32  
(0)2.254.22.11 [www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**