

# Xyladecor Escalier & Parquet Acryl Mat

MAISON INTÉRIEUR



## 1. DESCRIPTION

Vernis parquet mat, à séchage rapide, à l'eau.

### Domaine d'application

Adapté pour le traitement de sols en bois et en particulier d'escaliers et de parquets. Résistant à l'usure et écologique. Maintient l'aspect naturel du bois. Non jaunissant. Peut également être appliqué sur d'anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.

### Teintes

Incolore.

### Emballages

750 ml, 2,5 l.

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

### Bois non traité

Ponçage, dépolissage et dégraissage.

Appliquer une première couche de **Vernis Escalier & Parquet Acryl Satin**, dilué avec 10% d'eau.

Ponçage fin.

Appliquer deux couches non diluées de **Vernis Escalier & Parquet Acryl Mat**.

### Bois verni en bon état

Ponçage convenable des couches de vernis existantes.

Appliquer deux couches de **Vernis Escalier & Parquet Acryl Mat**.

Une ancienne couche de vernis synthétique demande un ponçage convenable sans quoi il est préférable de remettre un vernis synthétique.

### Bois verni en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois, par ponçage ou par décapage.

Traiter comme un support en bois neuf.

### 3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Ne pas ou insuffisamment mélanger le vernis peut conduire à des différences de brillance (embus).

Application à la brosse et au rouleau (brosse Chinex et rouleau Modacryl).

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

#### Rendement

10 - 14 m<sup>2</sup>/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

#### Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Sec: 1 h.

Recouvrable: 4 h.

Mise en service: 24 h (trafic léger) ; charge normale: 3 jours.

#### Densité

1,03 kg/litre.

### 4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

#### Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage.

#### Stockage

1 an en emballage non ouvert à température ambiante.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**