

Xyladecor Escalier & Parquet Satin

MAISON INTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Vernis parquet satiné, résistant à l'usure, à base de résines polyuréthannes, en phase solvantée.

Domaine d'application

Très adapté pour le traitement de sols en bois et en particulier d'escaliers et de parquets. Résistance particulière à l'usure. Procure un aspect ciré. Peut également être appliqué sur d'anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.

Teintes

Incolore.

Emballages

750 ml, 2,5 l.

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois non traité

Ponçage, dépolissage et dégraissage.

Appliquer une première couche de **Vernis Escalier & Parquet Satin**.

Ponçage fin.

Appliquer deux couches non diluées de **Vernis Escalier & Parquet Satin**.

Si le temps de séchage entre les couches dépasse les 24h, un ponçage convenable s'impose.

Bois verni en bon état

Ponçage convenable des couches de vernis existantes.

Appliquer deux couches de **Vernis Escalier & Parquet Satin**.

Bois verni en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois, par ponçage ou par décapage.

Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Ne pas ou insuffisamment mélanger le vernis peut conduire à des différences de brillance (embus).

Application à la brosse et au rouleau (petite brosse carrée et rouleau Modacryl).

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

10 - 14 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Sec: 4 h.

Recouvrable: 4 h.

Mise en service: 24 h (trafic léger) ; charge normale: 3 jours.

Densité

0,92 kg/litre.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant séchage et application.

Éviter toute présence d'un feu ouvert ou d'autres sources d'étincelles.

Stockage

1 an en emballage non ouvert à température ambiante.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel