

JARDIN

# Xyladecor Huile pour Bangkirai Spray



## 1. DESCRIPTION

Huile naturelle en émulsion pour le traitement de bois de jardin. Sèche rapidement. Nourrit le bois, ralentit son grisaillement et le rend plus hydrofuge. Pénètre en profondeur dans le bois. Spécialement développée pour une utilisation avec le **Xyladecor Power Sprayer**. Application rapide avec un minimum d'efforts: 40 m<sup>2</sup> peuvent être pulvérisés en moins de 30 minutes.

### Domaine d'application

Huile protectrice pour le traitement de terrasses en bangkirai. Egalement applicable sur d'autres espèces de bois durs (ipé, cumaru, itauba, jatoba etc.). Cette huile peut également convenir pour le traitement de bois de jardin, en général.

### Teintes

Naturel.

### Emballage

2,5 l

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

### Bois neuf ou terni

Éliminer la poussière et les salissures non adhérentes. Nettoyer au **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**. Rincer et laisser sécher. Dans le cas d'un bois terni, dégriser à l'aide du **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs**. Rincer et laisser sécher. Appliquer 1 à 2 couches de **Xyladecor Huile pour Bangkirai Spray**.

### 3. MODE D'APPLICATION

Appliquer le produit à l'aide du **Xyladecor Power Sprayer**. Assembler le **Xyladecor Power Sprayer** comme indiqué dans le manuel. Bien mélanger le **Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray** et remplir le **Xyladecor Power Sprayer**. Pour obtenir un bon résultat, travailler avec la buse à 30 cm de la surface à traiter.

Une couche suffit en principe. Dans le cas d'un résultat inégal, repasser immédiatement à la brosse et appliquer une deuxième couche après 3 h si nécessaire.

Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau. Ne pas déverser l'eau de rinçage ou les résidus d'huile à l'égout, mais les ramener au parc à conteneurs.

#### Rendement

Max. 7 m<sup>2</sup>/litre/couche.

Attention: pour le bois de jardin en général, la surface est souvent rugueuse, ce qui influence le rendement vers le bas ; le bois terni dégrisé est également plus absorbant.

#### Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 3 h.

#### Densité

Ca. 1 kg/l.

#### Aspect

Mat et transparent.

Le traitement avec **Xyladecor Huile pour Bangkirai** occasionne une légère décoloration du bois.

### 4. SÉCURITÉ ET CONSERVATION

#### Sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, ni boire pendant l'utilisation.

#### Conservation

Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**