

Xyladecor Ramen & Deuren UV-Plus

HUIS BUITEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige zijdeglanzende beits op basis van een unieke high solid technologie. Buitengewoon elastisch en duurzaam dankzij speciale UV-filters en lichtbestendige gemiconiseerde pigmenten.

Toepassingsgebied

Ideaal voor de behandeling van maatvast buitenhoutwerk zoals ramen, deuren, poorten, veranda's, enz. Voor alle houtsoorten, zeer geschikt voor hardhout zoals merbau, afzelia en andere tropische houtsoorten. Voor buiten.

Eigenschappen

Beschermt maatvast buitenschrijnwerk (ramen, deuren, poorten) duurzaam tegen weersinvloeden:

- voorkomt vergrijzing van het hout
- belet het binnendringen van vocht.

Sterk waterafstotende, elastische laag die de natuurlijke bewegingen van het hout opvangt en scheuren verhindert. De houtstructuur blijft zichtbaar.

Opmerking: voor een optimale UV-bescherming Xyladecor Ramen & Deuren UV-Plus Kleurloos enkel gebruiken op reeds gekleurd hout.

Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

Kleurloos, Den, Lichte eik, Donkere eik, Naturel eik, Teak, Mahonie, Notenhout en Palissander.

Verpakkingen

0,75l en 2,5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Fijn schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van 1 laag **Xyladecor Primer Clear**.

Aanbrengen van 2 lagen **Xyladecor Ramen & Deuren UV-Plus**.

Gebeitst hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van 2 lagen **Xyladecor Ramen & Deuren UV-Plus**.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout. Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren. Product doet zich voor onder lichte gelvorm. Gel mag opgeroerd worden tot het bekomen van een normale vloeistof.

Verwerking met borstel of rol.

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

20 m²/l per laag.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 3 h.

Overschilderbaar: 16 à 24 h.

Dichtheid

Ca. 0,93 kg/l.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 november 2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

