

# Xyladecor Trap & Parket Vernis Satin

HUIS BINNEN



## 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Slijtvaste zijdeglanzende polyurethaan parketvernis op solventbasis.

### Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor het behandelen van houten vloeren en in het bijzonder parket en trappen. Extra hoge weerstand. Bezorgt een boenwas effect. Ook toepasbaar op oude vernislagen in goede staat.

### Kleuren

Kleurloos.

### Verpakkingen

750 ml, 2,5 l

## 2. ONDERGROND / SYSTEMEN

### Onbehandeld hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van één laag **Trap & Parket Vernis Satin**.

Fijn schuren.

Aanbrengen van minimaal twee onverdunde lagen **Trap & Parket Vernis Satin**.

Indien de droogtijd tussen de lagen de 24uur overschrijdt dient er grondig geschuurd te worden.

### Gevernist hout in goede staat

Bestaande vernislagen grondig schuren.

Aanbrengen van twee lagen **Trap & Parket Vernis Satin**.

### Gevernist hout, in slechte staat of geschilderd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten.

Behandelen als nieuw hout.

### 3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren. Het niet of onvoldoende omroeren van het product kan leiden tot glansverschillen (doffe vlekken).

Verwerking met borstel en rol (kleine blokborstel of nylon vloerverfrol).

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met white spirit.

#### Rendement

12 m<sup>2</sup>/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

#### Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Droog: 4 uur.

Overschilderbaar: 4 uur.

Beloopbaar: 24 uur (licht verkeer); normale belasting: 3 dagen.

#### Dichtheid

Ong. 0,92 kg/liter.

### 4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

#### Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

#### Houdbaarheid

1 jaar in ongeopende verpakking bij kamertemperatuur.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**