

Tuinhuis Color

TUIN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Dekkende beits op waterbasis. Voor tuinhuisjes en ander tuinhout.
De matte, dekkende kleuren werden speciaal ontwikkeld om de natuurlijke kleuren in de tuin af te vullen zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke schoonheid van het hout.
Laat de houtstructuur zichtbaar. Xyladecor Tuinhuis Color brengt sfeer en kleur in de tuin.
Beschermt tegen weersinvloeden.

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld voor de bescherming en decoratie van tuinhout. Geschikt voor tuinhuisjes, prieeltjes, afsluitingen, pergola's, tuinmeubelen, bloembakken, houten speeltuigen, ... Geschikt voor ruw, geschaafd, nieuw of verweerd hout. Ook voor hout dat vroeger met carbolineum werd behandeld.

Eigenschappen

Beschermt tegen weersinvloeden. Vertraagt vergrijzing. Waterafstotend.
Zeer zacht, ademend en schilfert niet af.
Laat de houtstructuur zichtbaar. Onschadelijk voor planten en dieren. Dekkend in twee lagen.

Aspect

Mat.


Kleuren



Landelijk wit



Olijfboom



Houtskool



Wilde tijm



Lindegroen



Witte Jasmijn



Nevelgrijs



Berkengrijs



Mistral grijs



Zachte klei

Verpakkingen

1 l en 2,5 l.

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet zuiver en droog zijn. Vul alle scheuren en gaten met een product van Polyfilla.

Nieuw hout

Ontvetten en stofvrij maken.

Om nieuw hout eerst te beschermen tegen insecten en houtrot Xyladecor Tuinhoutbeschermer of Xyladecor Combi BP gebruiken. Aanbrengen van 2 lagen Xyladecor Tuinhuis Color.

Reeds behandeld hout

Eerst de voorgaande verf- of beitslagen afbijten of afschuren (na ontvetten).

Verweerd ruw hout zo nodig eerst schoonmaken met een harde borstel en zeepwater. Nadien grondig laten drogen. Verder behandelen zoals nieuw hout.

Tropische houtsoorten

Bij toepassing op sommige houtsoorten (ceder, afzelia, merbau, enz.) kunnen doorslagen van houtkleurstoffen optreden. Vooraf uittesten op een klein oppervlak.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

De inhoud van de verpakking goed mengen.

Gelijkmatig aanbrengen met een borstel (synthetische vezels) of een verfpistool.

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met warm water direct na gebruik.

Rendement

Geschaafd hout: 20 à 25 m²/l per laag.

Ruw, ongeschaafd hout: 6 à 10 m²/l per laag.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Droogtijd: 1h.

Overschilderbaar: de tweede laag aanbrengen na 2h maar binnen de 48h van de voorgaande laag.

Licht schuren tussen de lagen.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS.

EU grenswaarde voor dit product (categorie A/e): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 28 februari 2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be