

TUIN

Tuinhuis



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Houtbeits, lichte film, mat transparant, solventbasis. Voor tuinhuisjes of houten chalets. De beitsfilm is betand tegen weersinvloeden, UV-stralen, schimmelaantasting en groenaanslag.

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van houten tuinhuisjes en chalets. Voor buiten.

Eigenschappen

Bestand tegen weersinvloeden. Vertraagt vergrijzing. Waterafstotend.

Zeer zacht, ademend en schilfert niet af.

Laat de houtstructuur en houttekening zichtbaar. Dringt diep in het hout.

Voor een optimale bescherming tegen UV-stralen, Xyladecor Tuinhuis Kleurloos enkel gebruiken als onderhoudslaag op gekleurde beitslagen.

Aspect

Mat transparant.

Na het aanbrengen van 3 lagen en afhankelijk van de porositeit van het hout komt er een lichte zijdeglans te voorschijn.

Kleuren

Kleurloos, Den, Lichte eik, Naturel eik, Donkere eik, Teak, Mahonie, Notenhout, Palissander, Berk en Groen.

Verpakkingen

0,75 l en 2,5 l.

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet proper, droog en gezond zijn. Scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment. Aangetaast hout vooraf behandelen met Xyladecor Combi BP.

Nieuw hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van 2 à 3 lagen Xyladecor Tuinhuis.

Gebeitst hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van 1 à 2 lagen Xyladecor Tuinhuis.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout
Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.
Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
Gelijkmatig aanbrengen met een langharige borstel.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

10 - 14 m²/l per laag, afhankelijk van de porositeit van het hout.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog : 4 à 6 h.

Overschilderbaar: minimum 16 tot 24 h.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product is vereist. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS-gehalte

Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 28 februari 2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be